

گزارش آزمون
آزمایشگاه شرکت پتروشیمی شازند

شماره گزارش آزمون: 070		تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۸	
نام مشتری: دی آریا پلیمر		نشانی مشتری: کیلومتر ۱۲ جاده خیمین اراک پتروشیمی دی آریا پلیمر	
نام نمونه:	کد نمونه: DAPC-HP 500m	حجم نمونه:	تاریخ وساعت دریافت: ۱۴۰۱/۰۵/۸
نام نمونه بردار:	Poly Propylene	محل نمونه برداری:	تاریخ وساعت نمونه برداری:
شرایط محیطی:	دما: 23±2° C	رطوبت:	سایر موارد:
نتایج آزمون			
نام آزمون (پارامتر مورد اندازه گیری)	نتیجه آزمون (به همراه یکنای اندازه گیری)	استاندارد آزمون	مدت تست / اندازه گیری
Tensile modulus	720.0 mpa	ASTM D 638	
Tensile strength at yield	35.0 mpa	ASTM D 638	
Strain at yield	16.6%	ASTM D 638	
Elongation at break	854.0%	ASTM D 638	
MFI	8.0 gr/10min	ASTM D 1238	
Ash	199.0 P.P.M	ASTM D 5630	
Yellow Index	0.27	ASTM E 313	
Flexural modulus	1500.0 mpa	ASTM D 790	
Izod Impact	32.4 j/m	ASTM D 256	
تاریخ انجام آزمون:			
عدم قطعیت اندازه گیری با سطح اطمینان ۹۵ و ضریب پوششی K=2 ارائه شده است.			
تفسیر و اظهار نظرها:			
آزمایشگاه پتروشیمی شازند مسئولیتی در قبال تفسیر - اظهار نظر و صدور بابت انطباق در مورد نتایج ندارد.			
موارد انحرافات از روش آزمون:			
شرایط خاص گزارش دهی:			
توضیحات:			
این گواهی بدون مهر مخصوص آزمایشگاه شرکت پتروشیمی شازند فاقد اعتبار می باشد.			
هر گونه کپی برداری از این گزارش باید با اجازه کتبی آزمایشگاه صادر کننده و به صورت کامل و از تمامی صفحات باشد.			
در صورتیکه نمونه گیری توسط آزمایشگاه صورت نگرفته باشد، نتیجه قابل استناد نبوده و متعصب به نمونه ارسالی می باشد.			
در صورت امکان، نمونه شاهد به مدت یک هفته جهت هر گونه بررسی در نتایج فوق نگهداری می گردد.			
کلیه اطلاعات نتایج آزمونهای درخواستی مشتری محرمانه تلقی میگردد.			
آقایست:	مدیر فنی آزمایشگاه مربوط:	تاریخ:	۱۳۹۹/۰۵/۰۳
نشانی: اراک - کیلومتر ۱۲ جاده پروچرد نطنز و فاضل	مهره:	۱. ۱. ۱.	
72-LF3-001 Rev 02/2203			