

نام آزمون	واحد سنجش	نام گرید : DAPC-HP550J
Tensile modulus	Mpa	500-1200
Tensile strength at yield	Mpa	30-50
Strain at yield	%	9-25
Elongation at break	%	100-700
MFI	Gr/10min	2.5-4.5
Ash	P.P.M	50-300
Yellow index	-	(-5)-5
Flexural modulus	Mpa	1300-1600
Izod Impact	J/m	33-50
Vicat	°C	140-190
HDT	°C	84-110
Hardness	R.Scale	95
Density	Gr/cm³	0.9

مدیر عامل
مستجاب الدعوة

ARIA
DI Polymer Co.

Tehran, Nelson Mandela Blvd, West Nahid St, No. 89
postal Code : 1966913435
Tel: (+9821)22018142,22050391,22049507,26137133-6
www.diariapolymer.com

آدرس: تهران پلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان ناهید غربی، پلاک ۸۹
کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۳۳۴۵
تلفن: ۲۲۰۱۸۱۴۲، ۲۲۰۵۰۳۹۱، ۲۲۰۴۹۵۰۷، ۲۶۱۳۷۱۳۳-۶
info@diariapolymer.com