

اطلاعات کلی

نام گرید	S-۵۸۳۱
تولیدکننده	پتروشیمی اروند
دسته‌ها	پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر
فرآیندها	قالب گیری تزریقی، قالب گیری بادی
کاربردها	فیلم، بطری، فیلم سخت، اتصالات لوله
ویژگی‌ها	پی وی سی سوسپانسیونی

خواص فیزیکی

استاندارد	شرایط	واحد	مقدار	نام
ISO ۳۴۵۱-۱	Sulfate ash, < ۰,۱	WT. %	۰,۱	Ash Content
	Counts/۲۵۰ gr, ≤ ۲۰	Count	۲۰	Dark Resin Particles
ISO ۶۰	Bulk Density	g/cm ³	۰,۵۴ - ۰,۶	Density
	Counts/۲۵Cm ^۲ , ≤ ۵	Count	۵	Fish Eye
ISO ۶۱۸۶	۱۰ mm nozzle, ≤ ۲۵	S/۱۵۰ g	۲۵	Flowability
ISO ۱۶۲۸			۵۷ - ۵۹	K-Value
ISO ۴۶۱۰	۶۳ μm <	%	۹۵ - ۱۰۰	Particle size distribution
ISO ۴۶۱۰	۲۵۰ μm <	%	۰ - ۱	Particle size distribution
ISO ۴۶۱۰	Retained on ۰,۴ mm sieve, < ۱	%	۱	Particle size distribution
ISO ۴۶۰۸	plasticiser absorption	%	۱۴ - ۲۰	Porosity
ISO ۶۴۰۱	≤ ۱	ppm	۱	VCM Residual Monomer
ISO ۱۶۲۸		cm ³ /g	۷۸ - ۸۷	Viscosity Number

Volatiles	0,3	%	< 0,3	ISO 1269
-----------	-----	---	-------	----------