

خواص عمومی

نام گرید	PVC S۶۵ Ghadir
تولید کننده	پتروشیمی غدیر
دیتاشیت	دانلود
دسته ها	پلیمر ترموپلاستیک پلی وینیل کلراید پلی وینیل کلراید هموپلیمر
فرآیند ها	اکستروژن
ویژگی ها	پی وی سی سوسپانسیونی

خواص فیزیکی

روش آزمون	شرایط آزمون	واحد	مقدار	
	Maximum Value	Count	۳۰	Dark Resin Particles
ASTM D۱۸۹۵	Bulk Density	g/cm ³	۰,۵۳ - ۰,۵۹	Density
	Maximum Value	Count	۲۵	Fish Eye
ASTM D۱۸۹۵		sec	۱۵ - ۳۰	Flow Time
ASTM D۱۲۴۳			۶۵	K-Value
	۶۳µm<, Minimum Value	%	۹۵	Particle size distribution
	۲۵۰µm<, Maximum Value	%	۵	Particle size distribution
		cm ³ /g	۰,۰۹۹۹۹۹۹۹ - ۰,۲۵	Porosity
ASTM D۳۷۴۹	Maximum Value	ppm	۱	VCM Residual Monomer

Volatiles	0.2	%	Maximum Value
Inherent Viscosity	0.80 - 0.91		ASTM D1252