

خواص عمومی

نام گرید	PVC S٦٥ Bandar
تولید کننده	پتروشیمی بندرامام
دیتاشیت	دانلود
دسته ها	پلیمر ترموپلاستیک پلی وینیل کلراید پلی وینیل کلراید هموپلیمر
فرآیند ها	اکستروژن قالب گیری تزریقی
کاربرد ها	فیلملوله
ویژگی ها	پی وی سی سوسپانسیونی

خواص فیزیکی

روش آزمون	شرایط آزمون	واحد	مقدار	
DIN ٥٢٥٦٨-٢	Sulfate ash, Maximum Value	WT. %	٠,٠٥	Ash Content
DIN ٥٢٤٦٦	Bulk Density	g/cm ³	٠,٥٤ - ٠,٦	Density
	Counts/٢٥Cm ^٢ , Maximum Value	Count	٥	Fish Eye
DIN ٥٣٧٢٦			٦٤ - ٦٦	K-Value
ISO ١٢٦٩	Maximum Value	%	٠,٢	Volatiles
	Counts/٢٥٠gr PVC, Maximum Value	Count	٣٠	Dark Resin Particles
DIN ٥٣٧٣٤	٦٣μm<, Minimum Value	%	٩٠	Particle size distribution
DIN ٥٣٧٣٤	٢٥٠μm<, Maximum Value	%	٥	Particle size distribution

